

Miljöanpassad Vattenbaserad

Vattenbaserad screentrycksfärg för ett brett utbud av tryckmaterial

- Anpassad särskilt för tryck på papper, kartong, cellulosa material, tyg och non-woven.
- Lämplig för tryck av affischer, anslagstavlor, konsttryck, även för utomhusbruk.
- Färger erhålls genom att tillsätta vattenbaserade pigment.
- Lämplig för tryck på papper med låg vikt.
- Låg lukt

HUVUDSAKLIGA EGENSKAPER

- Screentrycksfärg med matt - sammetsfinish, mycket god vidhäftning, lämplig för tryck på papper, kartong, cellulosa material, kork, masonit, tyg och fibertyg.
- Bra utomhusbeständighet vid tryck av affischer och skyltar.
- Ger god detaljåtergivning: för den som trycker högkvalitetsarbeten.
- MIDROL är lätt att använda, har mycket god tryckbarhet och självlöslighet, snabb torkning i luft/värme-torkugn.
- MIDROL ger en jämn yta även i stora format med sammetslen matt finish.

MIDROL finns i Pasta Base (transparent pasta), Bianco (vit), Nero (Svart)

Pasta Base Art nr 40-1101 Färgbas för allmänna tryck

Bianco (Vit) Art nr 40-1112 Täckande vit för allmänna tryck

Nero (Svart) Art nr 40-1171 Svart för allmänna tryck

För att erhålla färgnyanser måste MIDROL färgsättas med pigmentbaserade pastor och vi föreslår:

- TEXILAC COLORANTI finns i 13 färger - vattenlösliga pigment.
 - Pigmenti fluo finns i 2 fluorescerande färger - lätttryckt även med mycket fina screendukar.
- Vattenbaserad pigment kan blandas i olika proportioner: tryckaren kan nästan uppnå varje möjlig nyans. Datablad för ljusbeständighet finns på begäran. Täckningen beror på färg och pigmenttyp samt vilket tryckmaterial som man trycker på. Exempel på färgåtgång: 40 m²/liter med 120 maskor beroende på färg och material.

FÄRGBLANDNING FÖRBEREDELSE

Blandningsförhållande

PRODUKT:	TEXILAC COLORANTI	Pigmenti fluo
MIDROL PASTA BASE	Upp till 10%	Upp till 15%
MIDROL BIANCO		
För att få pastellfärger	Upp till 5%	

Blanda väl MIDROL och färgpigment före användning, och låt färgen stå en stund före tryck så att pigmenten får sjunka in och stabilisera sig.

FÄRG FÖRBEREDELSE

MIDROL är färdig att använda.

För att undvika eller fördröja tork i screenduken tillsätt upp till 10% Retarder 448.

Undvik att tillsätta vatten: det kan påverka stabiliteten i materialet man trycker på, särskilt lätt papper.

SCHABLON OCH SCREENDUK

Tack vare sina självlösliga egenskaper kan MIDROL tryckas i screendukar upp till 120 till 140.

Använd vattenresistent emulsioner såsom Zero-In Universal eller Zero-In POLY W.

RENGÖRING

Schablon och verktyg tvättas med kallt vatten direkt efter tryck.

TORKNING

MIDROL torkar i rumstemperatur i 15 - 20 minuter, beroende på material

FÖRPACKNINGAR

Midrol Bianco, Midrol Nero och Midrol Pasta Base: 0,5 liter och 1 liter

Retarder 448: 0,5 liter samt 1 liter

TEXILAC COLORANTI: 100 gr